



FloorPro ochranná disperzia Extra RM 782

Extra odolná polymérová ochranná vrstva pre vodeodolné podlahy. Vynikajúca krycia sila, prílnavosť, protišmykovosť a odolnosť voči oderu. Zvýšená odolnosť voči alkoholu a dezinfekčným prostriedkom.



Vlastnosti

- Pre optimálne zachovanie hodnoty podlahovej krytiny
- Vysoká hospodárnosť vďaka rýchlemu použitiu a dlhým intervalom ošetrovania
- Extra vysoká krycia sila pri 1-2 vrstvách vďaka veľmi vysokému podielu pevných častíc
- Vysoká krycia sila aj na savých a starých, zodratých podlahách
- Veľmi krátka doba schnutia
- Maximálna odolnosť voči oderu a nárazom, vysoká ochrana proti šmuhám (napr. od opätkov)
- Zvýšená odolnosť voči alkoholovým a dezinfekčným prostriedkom
- Vynikajúce prílnutie na podlahovú krytinu
- Vhodný na silno namáhané a vysoko frekventované plochy (napr. dielne alebo priemyselné podniky, nemocnice, školy)
- Protišmykový účinok podľa DIN 51131 a DIN EN 13893 (v závislosti od podlahovej krytiny)
- Veľmi dobre sa leští

Oblasti aplikácie:

Upratovanie budov:	Starostlivosť o podlahy
Nemocnice, ústavy, lekárske ambulancie:	Starostlivosť o podlahy
Priemysel:	Starostlivosť o podlahy
Obce:	Starostlivosť o podlahy
Maloobchod:	Starostlivosť o podlahy
Hotely, gastronómia, catering:	Starostlivosť o podlahy

Možnosti nanášania

- ručne
- Jednokotúčové stroje

Veľkosti balenia

5 l

Objednávacie číslo

6.295-816.0

Hodnota pH



Použitie:**Ochranná vrstva**

- Povrch nesmie obsahovať zvyšky ošetrojúceho prostriedku ani nečistoty (hodnota pH 7-8,5). Povrch musí byť suchý.
- Kanister nakloňte a jemne pretraste
- Produkt neriedte ani nemiešajte s inými prostriedkami.
- Nanášané množstvo závisí od savosti a využitia podlahy: 1. vrstva: cca 25 - 45 ml/m², 2. vrstva: cca 20 - 30 ml/m². Výdatnosť v závislosti od nanášaného množstva.
- Produkt rýchlo rozotrite pomocou plochého alebo úzkeho popu rovnomerne v tenkej vrstve tak, aby sa vrstvy prekrývali (mokrú do mokrého).
- Zabezpečte úplné vyschnutie medzi jednotlivými vrstvami (cca 30 minút v závislosti od vlhkosti vzduchu a teploty).
- V prípade potreby postup opakujte (odporúčame 1-2 vrstvy). Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy priečne oproti predchádzajúcej vrstve.
- Po úplnom zaschnutí (cca 3 hodiny) je podlaha pochôdzna.
- Po cca 24 hodinách je možné ochrannú vrstvu zaťažiť.
- Úplné vytvrdnutie nastáva po cca 14 dňoch.

Spôsob aplikácie:

- Nepoužívajte na povrchy citlivé na vodu.
- Nepoužívajte na drevo alebo povrchovo neupravené parkety.
- Pri podlahách s povrchovou úpravou z výroby vykonajte test priľnavosti.
- Skladujte chránene pred mrazom.
- Skladujte iba v originálnych obaloch pri teplote od 5 do 30 °C.
- Zvyšky produktu nevracajte späť do kanistra.
- Kanister uzatvorte.
- Čistiace stroje po použití dôkladne prepláchnite.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES:

■

Ďalšie informačné podklady:

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)
- Rýchly začiatok
- Posudok FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH).
- Posudok bezpečnosti nášľapu podľa DIN 51131 a DIN EN 13893
- Posudok bezpečnosti podľa DIN V 18032-2:2001-04

Dávkovanie a výdatnosť:

Objem:	Druh čistenia:	Predriedenie:	Dávkovanie:	Znečistenie:	Výdatnosť:
1000 ml	Ochranná vrstva		neriedený		15-25 m ²

Radi vám poradíme:

Bratislavská 25
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799
E-mail: karcher@karcher.sk
www.karcher.sk