



FloorPro ošetrovacia disperzia RM 784

Polymérová disperzia na prvotné ošetrenie, priebežné ošetrovanie a udržiavacie ošetrovanie podlahových krytín. Vytvára protišmykový film, ktorý zabraňuje usadzovaniu špiny a je odolný voči oderu. Vysoká krycia sila.



Vlastnosti

- Vytvára hodvábne matný lesk
- Vysoká krycia sila dokonca už pri 2 vrstvách
- Veľmi krátka doba schnutia
- Silno odpudzuje špinu
- Odolnosť voči stieraniu vďaka silnej odolnosti voči čistiacim prostriedkom
- Výrazne vyšší plošný výkon pri udržiavacom čistení
- Jednoduchá čiastková sanácia, napr. vychodené cestičky, stojné plochy alebo odery po stoličkách
- Môže sa použiť aj na sanáciu (sprejový čistič, sanácia stieraním) a udržiavacie ošetrovanie (ošetrovanie stieraním)
- Hodí sa na suchú sanáciu ošetrojúceho filmu
- Vynikajúce vlastnosti
- Veľmi dobre sa leští
- Protišmykový účinok podľa DIN 51131 a DIN EN 13893 (v závislosti od podlahovej krytiny)

Oblasti aplikácie:

Upratovanie budov:	Starostlivosť o podlahy
Obce:	Starostlivosť o podlahy
Hotely, gastronómia, catering:	Starostlivosť o podlahy
Nemocnice, ústavy, lekárske ambulancie:	Starostlivosť o podlahy
Maloobchod:	Starostlivosť o podlahy

Možnosti nanášania

- ručne
- Stroje na nástrek
- Jednokotúčové stroje

Hodnota pH



Veľkosti balenia

5 l

Objednávacie číslo

6.295-817.0

Použitie:

Ochranná vrstva

- Povrch nesmie obsahovať zvyšky ošetrojúceho prostriedku ani nečistoty (hodnota pH 7-8,5). Povrch musí byť suchý.
- Produkt neriedte ani nemiešajte s inými prostriedkami.
- Nanášané množstvo v závislosti od savosti a využitia podlahy: 1. vrstva: cca 20 - 40 ml/m², 2. vrstva: cca 15 - 25 ml/m². Výdatnosť závisí od nanášaného množstva.
- Produkt rýchlo rozotrite pomocou plochého alebo úzkeho mopu rovnomerne v tenkej vrstve tak, aby sa vrstvy prekrývali (mokrú do mokrého).
- Zabezpečte úplné vyschnutie medzi jednotlivými vrstvami (cca 20 minút v závislosti od vlhkosti vzduchu a teploty).
- V prípade potreby postup opakujte (odporúčame 2 vrstvy) Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy priečne oproti predchádzajúcej vrstve.
- Po úplnom zaschnutí (cca 3 hodiny) je podlaha pochôdzna.
- Po cca 24 hodinách je možné ochrannú vrstvu zaťažiť.
- Úplné vytvrdnutie nastáva po cca 14 dňoch.

Sprejový čistič

- Na povrchu sa nesmie nachádzať špina.
- Produkt rozriedte v závislosti od poškodenia ošetrojúceho filmu.
- Roztok na ošetrovanú plochu nastriekajte.
- Povrch okamžite vyleštite strojom.

Sanácia stieraním

- Na povrchu sa nesmie nachádzať špina.
- Produkt rozriedte v závislosti od poškodenia ošetrojúceho filmu.
- Ošetrojúci roztok naneste na sanovanú plochu po častiach pomocou plochého alebo úzkeho mopu. Produkt pritom rýchlo rozotrite rovnomerne v tenkej vrstve tak, aby sa vrstvy prekrývali (mokrú do mokrého).
- Zabezpečte úplné vyschnutie (cca 20 minút v závislosti od vlhkosti vzduchu a teploty).
- Postup prípadne zopakujte.
- Po úplnom vyschnutí prípadne vyleštite pomocou jednokotúčového stroja (alternatíva).

Prostriedok na denné stieranie

- Na povrchu sa nesmie nachádzať špina.
- Produkt rozriedte v závislosti od želanej intenzity ošetrovania.
- Povrch ošetríte manuálnym stieraním.

Spôsob aplikácie:

- Nepoužívajte na povrchy citlivé na vodu.
- Nepoužívajte na drevo alebo povrchovo neupravené parkety.
- Pri podlahách s povrchovou úpravou z výroby vykonajte test priľnavosti.
- Skladujte chránene pred mrazom.
- Skladujte iba v originálnych obaloch pri teplote od 5 do 30 °C.
- Zvyšky produktu nevracajte späť do kanistra.
- Kanister uzatvorte.
- Čistiace stroje po použití dôkladne prepláchnite.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES:

■

Ďalšie informačné podklady:

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)
- Rýchly začiatok
- Posudok bezpečnosti nášlapu podľa DIN 51131 a DIN EN 13893
- Posudok FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH).

Dávkovanie a výdatnosť:

Objem:	Druh čistenia:	Predriedenie:	Dávkovanie:	Znečistenie:	Výdatnosť:
1000 ml	Ochranná vrstva		%neriedený		20-30 m²
1000 ml	Sprejový čistič		20-30 %		120-300 m²
1000 ml	Sanácia stieraním		30-50 %		100-200 m²
1000 ml	Prostriedok na denné stieranie		1-3 %		1000-6000 m²

Radi vám poradíme:

Bratislavská 25
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799
E-mail: karcher@karcher.sk
www.karcher.sk